




Le broyage du cru

Mai 2019

Le mélange de roches minérales, préparé dans le hall de pré-homogénéisation, est dosé, séché et broyé afin de réduire la roche en une poudre très fine, de taille micrométrique, c'est-à-dire au maximum quelques dizaines de microns.

Process Etape 03 /12. Le broyage du cru



L'étape du broyage est aussi l'occasion d'intégrer **des ajouts**, encore appelés matières alternatives, qui permettent de **limiter la consommation de ressources naturelles** : par exemple, des terres issues de la décontamination d'anciens sites industriels ou des sables recyclés, ce qui limite par la même occasion la mise en décharge de ces déchets.

La poudre fine ainsi obtenue est appelée la **farine crue**.



**Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr**

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet