



Classification des bétons dans la norme béton NF EN 206+A2/CN (2022)

Octobre 2022

Les propriétés des bétons à l'état frais et à l'état durci sont prescrites sous forme de différents types de classes dans la norme NF EN 206+A2/CN : 2022.

Classes de consistance du béton frais

La norme NF EN 206+A2/CN : 2022 définit pour les bétons à teneur en eau courante 5 classes de consistance des bétons :

La mesure de l'affaissement est réalisée selon la norme NF EN 12350-2.

Classes de consistance des bétons					
Classe	S1	S2	S3	S4	S5
Affaissement (en mm)	10 à 40	50 à 90	100 à 150	160 à 210	≥ 210

Nota bene - la consistance peut aussi être spécifiée par :

- L'indice de serrage : 5 classes de serrage
- Le diamètre d'étalement (en mm) : 6 classes d'étalement

Classes de propriétés supplémentaires à l'état frais pour les BAP

Les spécifications des bétons autoplaçants doivent être adaptés à une application donnée à partir de quatre paramètres :

- Etalement au cône d'Abrams SF
- Viscosité VS ou VF
- Aptitude à l'écoulement PL ou PJ
- Résistance à la ségrégation SR

La mesure de l'étalement est réalisée selon la norme NF EN 12350-8.

Classes d'étalement au cône d'Abrams			
Classe	SF1	SF2	SF3
Etalement (en mm)	550 à 660	660 à 750	750 à 850

La mesure de viscosité apparente est réalisée selon la norme NF EN 12350-8 (t500) ou la norme NF EN 12350-9 (tv). Ces classes ne présentent pas une corrélation exacte.

Classes de viscosité apparente		
Classe	VS1	VS2
f_{500} (en s)	< 2,0	≥ 2,0
Classe	VF1	VF1
t_v (en s)	< 9,0	9,0 à 25,0

La mesure d'aptitude à l'écoulement est réalisée selon la norme NF EN 12350-10 (Boîte en L) ou la norme NF EN 12350-12 (Etalement à l'anneau). Ces classes ne présentent pas une corrélation exacte.

Classes d'aptitude à l'écoulement	
Classe	Taux de remplissage de la boîte en L
PL1	≥ 0,80 avec 2 armatures
PL2	≥ 0,80 avec 3 armatures
Classe	Etalement à l'anneau
PJ1	≤ 10 avec 12 armatures
PJ2	≤ 10 avec 16 armatures

La mesure de la résistance à la ségrégation est réalisée selon la norme NF EN 12350-11.

Classes de résistance à la ségrégation - Stabilité au tamis		
Classe	SR1	SR2
Laitance (en %)	< 20 %	< 15 %

Classes de résistance à la compression des bétons durcis

La résistance des bétons durcis à 28 jours peut être mesurée sur des éprouvettes cylindriques ou cubiques.

Elle est définie par deux valeurs :

- f_{ck-cyl} : résistance caractéristique (fractile 5 %) en compression du béton déterminée par essais sur éprouvettes cylindriques à 28 jours en N/mm².
- $f_{ck-cube}$: résistance caractéristique (fractile 5 %) en compression du béton déterminée par essais sur éprouvettes cubiques à 28 jours en N/mm².

La norme NF EN 206+A2/CN (2022) propose deux familles de classes de résistance en fonction de la masse volumique du béton, qui correspondent à la résistance caractéristique que doit atteindre le béton à 28 jours :

- La classe de résistance à la compression des bétons de masse volumique normale et des bétons lourds est désignée par la lettre C suivie des valeurs f_{ck-cyl} et $f_{ck-cube}$.
- La classe de résistance des bétons légers est désignée par les lettres LC suivies des valeurs f_{ck-cyl} et $f_{ck-cube}$.

Elle définit respectivement seize classes de résistance pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds de C 8/10 à C 100/115 et quatorze classes pour les bétons légers de LC 8/9 à LC 80/88.

Nota Bene : la classe de résistance C 30/37 correspond donc à une résistance caractéristique de 30 MPa sur cylindre et 37 MPa sur cube.

Nota Bene : c'est la résistance du béton sur cylindre qui est prise en compte pour le dimensionnement du béton dans la norme de dimensionnement NF EN 1992 (EUROCODE)

Classes de résistance à la **compression** pour les bétons de masse volumique normale et les bétons lourds

Classe	f_{ck-cyl} (en N/mm^2)	$f_{ck-cube}$ (en N/mm^2)
C 8/10	8	10
C 12/15	12	15
C 16/20	16	20
C 20/25	20	25
C 25/30	25	30
C 30/37	30	37
C 35/45	35	45
C 40/50	40	50
C 45/55	45	55
C 50/60	50	60
C 55/67	55	67
C 60/75	60	75
C 70/85	70	85
C 80/95	80	95
C 90/105	90	105
C 100/115	100	115

Classe de résistance à la **compression** pour les bétons légers

Classe	f_{ck-cyl} (en N/mm^2)	$f_{ck-cube}$ (en N/mm^2)
LC 8/9	8	9
LC 12/13	12	13
LC 16/18	16	18
LC 20/22	20	22
LC 25/28	25	28
LC 30/33	30	33
LC 35/38	35	38
LC 40/44	40	44
LC 45/50	45	50
LC 50/55	50	55
LC 55/60	50	60
LC 60/66	60	66
LC 70/77	70	77
LC 80/88	80	88

Classe de masse volumique

La **norme** NF EN 206+A2/CN : 2022 couvre les bétons de masse volumique normale (2 000 à 2 600 kg/m³), les bétons lourds (masse volumique supérieure à 2 600 kg/m³) et les bétons légers (masse volumique comprise entre 800 et 2 000 kg/m³).

Type de béton en fonction de sa masse volumique

	Masse volumique (en kg/m ³)
Béton léger	de 800 à 2000
Béton de masse volumique normal	de 2000 à 2600
Béton lourd	supérieure à 2600

Nota Bene : les bétons légers sont classés selon 6 plages de masse volumique (de D1,0 à D2,0).

Classes de teneurs en chlorures

La **norme** NF EN 206+A2/CN : 2 définit les teneurs maximales en ions chlorures du béton à respecter en fonction de son type d'utilisation. Elle définit cinq classes de teneur : Cl 1,0 / Cl 0,65 / Cl 0,4 / Cl 0,2 / Cl 0,1.

Les classes de chlorures permettent d'adapter la composition du béton en fonction des risques de **corrosion des armatures**.

Nota Bene : La teneur maximale en ions chlorure est définie en pourcentage de la masse du ciment, elle concerne la somme des chlorures de tous les constituants.

Classes de chlorures à respecter en fonction de l'utilisation du béton

Utilisation du béton	Classe de chlorures	Teneur maximale en Cl rapportée à la masse de ciment
Béton contenant ni armatures en acier, ni pièces métalliques noyées (hors éléments de levage résistants à la corrosion)	Cl 1,0	1%
Béton contenant des armatures en acier ou des pièces métalliques noyées	Cl 0,40	0,40%
Béton contenant des armatures en acier ou des pièces métalliques noyées, et formulé avec un ciment de type CEM III ou de type CEM VI contenant plus de 35% de laitier	Cl 0,65	0,65%
Béton contenant des armatures de précontrainte en acier	Cl 0,20	0,20%

Dimension maximale des granulats

La classification du béton est fonction de la dimension maximale des granulats : dimension nominale supérieure des plus gros granulats présents dans le béton (Dmax).

Auteur

Patrick Guiraud , Benjamin Daubilly



Retrouvez toutes nos publications
sur les ciments et bétons sur
infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet