

## Guide "La chaux hydraulique naturelle" : Application d'un enduit en mortier de chaux NHL

Mars 2024

L'ATILH et l'UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre) ont réuni l'ensemble des règles et conseils d'utilisation de la chaux hydraulique naturelle (NHL) en un Guide, afin que les informations essentielles (dosage, précautions de mises en œuvre, applications, ...) y soient facilement accessibles, pour le neuf comme en rénovation. Chapitre 2.1.3 Application du mortier d'enduit de chaux NHL.

### Application : en plusieurs couches

Le mortier d'enduit de chaux NHL peut être réalisé soit en application manuelle soit par projection mécanique. Il comprend plusieurs couches :

- en application manuelle : l'enduit est réalisé en 3 couches, gobetis, corps d'enduit, finition.
- en application mécanique : le gobetis n'est pas obligatoire et l'enduit peut être réalisé en 2 couches

### Application : délais d'attente entre les couches

Pour assurer une bonne tenue de l'enduit, le délai d'attente entre les différentes couches est le suivant :

- entre le gobetis et le corps d'enduit : 48 heures minimum ;
- entre le corps d'enduit et la couche de finition : 4 à 7 jours minimum en fonction des liants utilisés et des conditions météorologiques. Il est de 7 jours minimum pour les corps d'enduit réalisés avec une chaux hydraulique naturelle (NHL).

### Application : épaisseur de chaque couche

L'épaisseur finie d'un enduit doit être comprise entre 20 et 30 mm (épaisseur minimale en tout point 15 mm) afin d'assurer l'imperméabilité des murs extérieurs, en respectant pour chaque couche les épaisseurs suivantes :

- gobetis :
- 1 à 5 mm sur maçonnerie neuve,
- 5 à 8 mm sur maçonnerie ancienne ou en pierre.
- corps d'enduit : 12 à 15 mm

L'ensemble gobetis et corps d'enduit doit être compris entre 15 et 20 mm

- couche de finition : 5 à 7 mm

### NHL avec CEM I, CEM II ou CEM IV/A

Selon le NFDTU 26.1, pour les enduits en neuf comme en rénovation, la chaux hydraulique naturelle peut être utilisée en liant pur ou bâtardeée avec du ciment (CEM I, CEM II, CEM IV/A) tel que défini dans la norme NF EN 197-1.

### NHL : dosage et classe de résistance

Les dosages et la classe de résistance de la NHL sont adaptés en fonction de la nature du support, de l'exposition à la pluie et/ou aux chocs de la paroi, de la méthode de mise en œuvre (mécanique ou manuelle), du type de finition choisie.

### NHL : résistance mécanique conditionnée par dosage en liant(s)

Dans la réalisation d'un enduit en plusieurs couches, avec des mortiers de recette, la résistance mécanique est conditionnée par le dosage en liant(s). Pour ce faire, on respectera la règle du dosage dégressif de la première à la dernière couche (tant en quantité de liant(s) qu'en résistance mécanique).

### Gâchées d'une même couche : identiques

Le dosage, le temps de malaxage et la quantité d'eau de gâchage pour l'ensemble des gâchées d'une même couche doivent être identiques.

### Attention à l'excès d'eau de gâchage

L'excès d'eau de gâchage dans le mortier peut provoquer de la fissuration, une chute de résistance et une réduction de durabilité des enduits.

Fichier



Guide Chaux NHL 2020 (5 MB)

Télécharger

Auteur

ATILH, UMGO



Retrouvez toutes nos publications  
sur les ciments et bétons sur  
[infociments.fr](https://infociments.fr)

Consultez les derniers projets publiés  
Accédez à toutes nos archives  
Abonnez-vous et gérez vos préférences  
Soumettez votre projet