



Guide "La chaux hydraulique naturelle" : rejointoiment de maçonnerie (NF DTU 20.1)

Avril 2024

L'ATILH et l'UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre) ont réuni l'ensemble des règles et conseils d'utilisation de la chaux hydraulique naturelle (NHL) en un Guide, afin que les informations essentielles (dosage, précautions de mises en œuvre, applications, ...) y soient facilement accessibles, pour le neuf comme en rénovation. Toujours en 2.3, le rejointoiment de maçonnerie, toujours en conformité avec la norme NF DTU 20.1.

Rejointoiment conforme aux prescriptions de la NF DTU 20.1

Préparation des joints friables

Les joints friables doivent être dégarnis sur une profondeur de 10 à 15 mm, selon leur état. Ils sont ensuite nettoyés et dépolissés (par exemple, par brossage à la brosse métallique, **sablage** lavage à l'eau) puis humidifiés par pulvérisation d'eau avant regarnissage.

Prendre des précautions pour ne pas endommager la maçonnerie existante.

Cas des rejointoiments et enduits à pierres vues

Les rejointoiments et enduits à pierres vues se font uniquement sur des maçonneries faites de briques "foraines" ou en pierre. Ces rejointoiments sont réalisés de préférence avec un **mortier de chaux NHL**. L'épaisseur du joint durci est comprise entre 1 et 2 cm selon la nature de la maçonnerie. Pour la pierre naturelle, l'épaisseur est comprise entre 0.8 et 3 cm.

Dosage et type de NHL à choisir en fonction de la dureté du support

Sur supports tendres, il est conseillé d'utiliser une NHL 2 ou une NHL 3.5, alors que sur supports durs il est possible d'utiliser une NHL 3.5 ou 5.

Tableau de dosages et types de NHL pour rejointoiment de maçonneries et enduits à pierres vues

Rejointoiment de maçonneries et enduits à pierres vues		
Poids du sac	Pour un sac de 35 kg	Pour un sac de 25 kg
CHAUX HYDRAULIQUES NATURELLES RECOMMANDÉES	NHL 5 ou 3,5 ou 2	
DOSAGE pour des sacs de chaux	300 kg/m ³	300 kg/m ³
	1 NHL + 12 sable	1 NHL + 8,5 sable

Un seau de maçon correspond à 10 litres.

Dosages et types de NHL pour le rejointoiment de maçonneries et d'enduits à pierres vues

Fichier



Guide Chaux NHL 2020 (5 MB)

Télécharger
Auteur

ATILH, UMGO



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet

Article imprimé le 22/02/2025 © infociments.fr