

Avril 2024

L'ATILH et l'UMGO (Union de la Maçonnerie et du Gros Œuvre) ont réuni l'ensemble des règles et conseils d'utilisation de la chaux hydraulique naturelle (NHL) en un Guide, afin que les informations essentielles (dosage, précautions de mises en œuvre, applications, ...) y soient facilement accessibles, pour le neuf comme en rénovation. En 2.4, parmi les autres domaines d'emploi des mortiers de chaux NHL, les revêtements de sol scellés.

Les NHL particulièrement adaptées au scellement de pierres naturelles et carreaux de terre cuite

Les chaux hydrauliques sont particulièrement adaptées au scellement des pierres naturelles et carreaux de terres cuites, dans les locaux d'habitation ou à faibles sollicitations.

Sur un lit de mortier

La pose se fera sur un lit de mortier (chape) de 4 à 6 cm d'épaisseur par poudrage à l'avancement, du même liant que celui utilisé pour le mortier.

Les carreaux devront être trempés la veille de la pose et ressuyés.

Attendre avant la réalisation des joints

Des joints de dilatation seront réalisés tous les 15 m².

Le temps d'attente avant la réalisation des joints est variable en fonction des conditions climatiques ; il est de 3 semaines minimum.

Tableaux de dosage -1 des mortiers pour chape de scellement de pierres naturelles ou de carrelage en terres cuites -2 des mortiers de jointoiment

TYPES DE SUPPORTS		Locaux d'habitation ou à faibles sollicitations	
Poids ou sac	Pour un sac de 35 kg	Pour un sac de 35 kg	
MORTIER	350 kg/m ³	350 kg/m ³	
Mortier de liant pur NHL 3,5 ou 5	1 NHL + 10 sable	1 NHL + 7 sable	
MORTIER BÂTARD*	275 kg/m ³	275 kg/m ³	
	1 NHL + 1 ciment + 17 sable	1 NHL + 1 ciment + 12 sable	

Un seau de maçon correspond à 10 litres.
 * éléments normalisés : CEM I (de classe 32,5 N ou 42,5 N ou 52,5 N) ou CEM II (de classe 32,5 N ou 35,2 N ou 42,5 N ou 42,5 N ou 52,5 N) avec les NHL 3,5 et 5.
 Dosage des mortiers pour chape de scellement de pierres naturelles ou de carrelage en terres cuites.

TYPES DE SUPPORTS		Locaux d'habitation ou à faibles sollicitations	
JOINT réduit 2 à 4 mm en mortier de NHL pur	700 à 1 000 kg/m ³	1 NHL pour 4 sable 0/1 mm	
JOINT normal 4 à 10 mm en mortier de NHL pur	500 à 800 kg/m ³	1 NHL pour 5 sable 0/1 mm	

Un seau de maçon correspond à 10 litres.
 Dosage des mortiers de jointoiment.

Fichier



Télécharger Guide Chaux NHL 2020 (5 MB)

Auteur

ATILH, UMGO



Retrouvez toutes nos publications sur les ciments et bétons sur infociments.fr

Consultez les derniers projets publiés
Accédez à toutes nos archives
Abonnez-vous et gérez vos préférences
Soumettez votre projet